

Proseal FS

PROTECTION

Водо- и маслоотталкивающая защита от пятен на основе растворителя

Ревизия источника: 18/07/2025 rev 03 · Артикул производителя: 00034693 · Исходный документ: 2 стр.

TENAX SPA · VIA I° MAGGIO 226 · 37020 VOLARGNE (VR) ITALY · P. +39 045 6887593 · F. +39 045 6862456 · tenax@tenax.it · www.tenax.it

ОПИСАНИЕ

Proseal FS — водо- и маслоотталкивающий защитный продукт для мрамора, гранита, кварцевых агломератов и пористой керамики. Особенно рекомендуется для материалов на основе кварца и поверхностей со смешанным присутствием силикатов и карбонатов. Подходит для полированных, шлифованных, пескоструйных и брашированных поверхностей. Легко наносится, идеален для больших поверхностей, внутри и снаружи. Не меняет естественный цвет материала, даёт защиту от граффити. Proseal FS проникает в микропоры материала и связывается с ним, обеспечивая антипятенный водо- и маслоотталкивающий эффект и сохраняя естественную паропроницаемость.

МАТЕРИАЛЫ

Натуральный камень, кварцевый агломерат, пористая керамика. Основа — растворитель. Декларация безопасности контакта с пищевыми продуктами: DM 21/03/1973, Регламент ЕС 10/2011.

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Водо- и маслоотталкивающий

Естественный вид

Защита от пятен

Глубокое проникновение

Долговечность

Антиграффити

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Не образует плёнки на поверхности

Сохраняет паропроницаемость материала

Для внутренних и наружных работ

Облегчает уборку

Идеален для больших поверхностей

Стоек к погодным условиям

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Водо- и маслоотталкивающий продукт на основе растворителя с естественной отделкой. Проникает в микропоры и связывается с материалом, обеспечивая долговременную защиту и барьер против грязи и пятен.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Proseal FS наносится на чистую сухую поверхность: остатки воды и грязи могут привести к неравномерному впитыванию. Обработывайте поверхность, не освещённую прямым солнцем, при температуре от 10 до 30 °C. Полное впитывание продукта зависит от температуры: около 10 °C оно идёт дольше, около 30 °C — быстрее. Работайте небольшими ограниченными участками, шаг за шагом. Продукт наносится кистью, тканью или безвоздушным распылителем. Перед обработкой всей поверхности сделайте пробу на небольшом участке, чтобы оценить впитываемость и итоговый результат. Наносите до полного насыщения материала. Через несколько минут распределите продукт круговыми движениями и снимите невпитавшийся излишек чистой тканью, не допуская образования плёнки. Рекомендуется повторить нанесение примерно через 20 мин. Через 24 ч достигается полная защита материала и стойкость к пятнам. Если продукт нанесён на пол, дайте ему 24 ч перед эксплуатацией.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Показатель	Значение
Плотность при 25 °C	0,82 кг/л
Внешний вид	опалесцирующая жидкость
Цвет	бесцветный
Ориентировочная площадь с 1 л: поверхности с низкой пористостью (плотные или полированные)	30–40 м²
Ориентировочная площадь с 1 л: поверхности с высокой пористостью (полированные или брашированные — так в оригинале)	20–30 м²

ДЕКЛАРАЦИИ И СЕРТИФИКАТЫ

Пропитывающий продукт на растворителе, не оставляет плёнки, разработан для пористых материалов. При нанесении по инструкции соответствует пределам общей миграции по DM 21/03/1973 и Регламенту ЕС 10/2011 (пригодность для контакта с пищевыми продуктами).

ХРАНИЕНИЕ И СРОК ГОДНОСТИ

Расчётный срок годности продукта — 24 мес при хранении от 5 до 30 °C. Беречь от источников тепла, влаги и прямого солнечного света. После использования закрывайте упаковку. Беречь от температур ниже 0 °C.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Proseal FS — химический продукт. Перед применением рекомендуется прочитать паспорт безопасности и указания на упаковке.

ПРИМЕЧАНИЯ

Расход зависит от пористости материала. В таблице исходника полированные поверхности (polished) приведены и среди низкопористых, и среди высокопористых — так в оригинале.

ПРОДУКТ ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ. Информация в этом техническом листе основана на испытаниях, проведённых в лабораториях производителя, и верна в соответствии с его опытом. Данные могут быть изменены без предварительного уведомления и не должны рассматриваться как юридически значимые. За проверку пригодности продукта до применения отвечает заказчик. Заказчик обязан проверить соответствие использования продукта законам, нормативным требованиям и патентам, действующим в стране применения.