

СКЛЕИВАНИЕ

Двухкомпонентная густая окрашенная эпоксидная мастика для склеивания и соединения разнородных материалов (набор A+B арт. 00034775; A арт. 00034686, B арт. 00034689)

ОПИСАНИЕ

Fixtop — сверхпрочная двухкомпонентная эпоксидная шпатлёвка в виде вертикальной тиксотропной пасты. Отличается скоростью, адгезией и удобством обработки. Надёжно и долговечно склеивает мрамор, натуральный камень, гранит, керамику и кварц. Главные качества: высокая прочность сцепления, механическая прочность и долговечность снаружи. Рекомендуется для смешанных склеек: металл — камень, керамика — камень, камень — стекло, бетон — камень, бетон — стекло, бетон — металл, сотовые композитные панели — камень, дерево — камень, деревянные ламинаты. Стекло и металл перед склеиванием зашлифуйте. Для таких смешанных склеек рекомендуется проверить плоскостность готового изделия примерно через месяц.

МАТЕРИАЛЫ

Натуральный камень, кварцевый агломерат, керамика; металл, стекло, бетон, дерево, сотовые панели.

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Сверхпрочное склеивание
- Мягкая, легко распределяется
- Идеальна и для смешанных склеек

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Внутри и снаружи

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Двухкомпонентная вертикальная окрашенная эпоксидная шпатлёвка 1:1. Применяется главным образом для склеивания каменных материалов.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Мастику и отвердитель хранить в оригинальных ёмкостях. В автоматических дозирующих системах не допускайте контакта с деталями из меди, латуни и подобных сплавов — они корродируют. Используйте пластики, стойкие к агрессивным жидкостям; ПВХ не применять.

Отберите нужные количества компонентов А и В ПО МАССЕ в соотношении 1:1.

Энергично перемешайте и приступайте к работе. Для приготовления и смешивания используйте чистый инструмент. Материал, на который наносится клей, должен быть полностью сухим, без пыли, жирных и масляных веществ.

На лёгких сотовых панелях всегда зашлифовывайте поверхности перед нанесением.

Распределяйте продукт по поверхности очень равномерно, обеспечивая полное покрытие. Для таких склеек рекомендуется проверить плоскостность готового изделия через месяц.

Инструмент очищайте нежирными растворителями: ацетоном, бутилацетатом.

После использования плотно закрывайте ёмкости, избегайте длительного контакта с воздухом.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Показатель	Значение
Вязкость компонентов А и В при 25 °С	тиксотропная паста
Плотность А / В при 25 °С, кг/л	1,25 / 1,22
Внешний вид А / В	серая паста / бежевая паста

Соотношение смешивания по массе А + В	100 + 100
Время гелеобразования в массе при 25 °С	30–40 мин
Время до отлипа при 25 °С и 50 % отн. влажности	около 3 ч 30 мин
Время до отлипа при 40 °С и 10 % отн. влажности	около 2 ч
Твёрдость по Шору D после дополнительного отверждения 12 ч при 50 °С (ASTM D2240)	72
Усилие отрыва стеклосетки от мрамора (ASTM D3167)	1,0 Н/мм
Испытание на пожелтение в камере Q-Sun, 1 год снаружи (ASTM D904)	высокое
Минимальная температура реакции	+10 °С
Температура эксплуатации после отверждения	от –25 до +60 °С
Рабочее время при 25 °С (минимальное время до полировки и резки)	24 ч
Адгезия к стеклу после 12 ч при 50 °С (метод CQ26)	12 МПа

ХРАНИЕНИЕ И СРОК ГОДНОСТИ

При хранении от 18 до 25 °С, вдали от источников тепла, влаги и прямого солнца, в оригинальных закрытых и не вскрывавшихся ёмкостях продукт сохраняет свойства 24 месяца. Не подвергать воздействию температур ниже 0 °С.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Компоненты А и В — химические продукты. Перед применением рекомендуется прочитать паспорта безопасности и указания на этикетках ёмкостей.

ПРОДУКТ ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ. Информация в этом техническом листе основана на испытаниях в лабораториях производителя и верна по имеющимся данным, однако не является гарантией: условия применения находятся вне контроля производителя. Пользователь обязан провести собственные испытания и убедиться в пригодности продукта для конкретной задачи. Производитель оставляет за собой право изменять данные без уведомления.

Перевод технического листа производителя с английского языка выполнен дистрибьютором ООО «ЕВРОСНАБ» (tenax-rus.ru). Оригинал: TENAX_Incollaggio-Fixtop_rev.03_EN.pdf. При расхождении приоритет имеет оригинал производителя.