

Solido Trasparente

BONDING

Густая полиэфирная мастика для склеивания, ремонта и соединения слоёв

Ревизия источника: 11/09/2025 rev 03 · Артикул производителя: 00034579 · Исходный документ: 3 стр.

TENAX SPA · VIA I° MAGGIO 226 · 37020 VOLARGNE (VR) ITALY · P. +39 045 6887593 · F. +39 045 6862456 · tenax@tenax.it · www.tenax.it

ОПИСАНИЕ

Solido Trasparente — высоковязкая густая мастика для склеивания и ремонта мрамора, натурального камня и кварца. Применяется также для заполнения швов и ремонта дефектов. После полимеризации — сухая, хорошо полируется и шлифуется. Отличается отличной реакционной способностью на холоде, низкой усадкой и отличной адгезией к мрамору, камню и кварцевым агломератам.

МАТЕРИАЛЫ

Натуральный камень, кварцевый агломерат.

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Прочное склеивание

Реагирует при низких температурах

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Высокий блеск

Легко полируется

Легко колеруется

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Прозрачная густая полиэфирная мастика для ремонта, заполнения и склеивания мрамора, камня и агломератов.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Перед нанесением убедитесь, что материал чистый, сухой и обеспыленный. Отберите нужное количество мастики из ёмкости, добавьте 2–3 % пастообразного отвердителя, энергично перемешайте и приступайте к работе. Никогда не возвращайте мастику с отвердителем обратно в ёмкость. Для корректировки цвета используйте колеровочные пасты для полиэфиров или оксиды металлов: добавьте нужное количество до отвердителя, затем введите катализатор для отверждения. Цвет оценивайте после отверждения. Избыток колеровочной пасты или порошковых пигментов может ухудшить итоговые свойства мастики. После использования закрывайте ёмкости.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Показатель	Значение
Вязкость при 25 °C	тиксотропная паста
Плотность при 25 °C, кг/л	1,1
Внешний вид	желтоватая прозрачная паста
Соотношение смешивания мастика + отвердитель	100 + 2/3
Время гелеобразования в массе при 25 °C	6–9 мин
Время до отлипа в тонком слое при 25 °C	Около 25 мин
Рекомендуемое время до обработки при 25 °C	65–75 мин
Минимальная температура реакции	0 °C
Минимальная температура эксплуатации после отверждения	0 °C
Максимальная температура эксплуатации после отверждения	+110°
Срок хранения при 18–25 °C	12 мес
Адгезия к белому мрамору через 2 ч (CQ26)	н/д
Адгезия к белому мрамору после отверждения при 50 °C в течение 12 ч (CQ26)	н/д
Адгезия к кварцу через 2 ч (CQ26)	н/д
Адгезия к кварцу после отверждения при 50 °C в течение 12 ч (CQ26)	н/д

ДЕКЛАРАЦИИ И СЕРТИФИКАТЫ

Не применимо (n.a.).

ХРАНЕНИЕ И СРОК ГОДНОСТИ

При хранении от 18 до 25 °C, вдали от источников тепла, влаги и прямого солнца, в оригинальных закрытых и не вскрывавшихся ёмкостях продукт сохраняет свойства 12 мес.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Мастика и отвердитель – химические продукты. Перед применением рекомендуется прочитать паспорта безопасности и указания на этикетках ёмкостей.

ПРИМЕЧАНИЯ

Максимальная температура эксплуатации напечатана как «+110°» без обозначения шкалы – так в оригинале. Название в исходнике написано и как Solido Transparente, и как Solido Trasparente.

ПРОДУКТ ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ. Информация в этом техническом листе основана на испытаниях, проведённых в лабораториях производителя, и верна в соответствии с его опытом. Данные могут быть изменены без предварительного уведомления и не должны рассматриваться как юридически значимые. За проверку пригодности продукта до применения отвечает заказчик. Заказчик обязан проверить соответствие использования продукта законам, нормативным требованиям и патентам, действующим в стране применения.