

СКЛЕИВАНИЕ

Окрашенная густая полиэфирная мастика для склеивания, ремонта и ламинирования (арт. 00034623)

ОПИСАНИЕ

Solido — тиксотропная мастика, не теряющая вертикальности: сохраняет консистенцию даже на вертикальных поверхностях. Выпускается в широкой гамме цветов, подходит для склеивания и ремонта мрамора, натурального камня и кварца. Применяется также для заполнения швов и исправления дефектов. Легко наносится благодаря мягкой консистенции и отличной распределяемости, сохраняет стабильность в работе. После отверждения — сухая, легко полируется и шлифуется. Отличается отличной адгезией и высокой полируемостью.

МАТЕРИАЛЫ

Натуральный камень, кварцевый агломерат.

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Прочное склеивание
- Мягкая, легко наносится шпателем
- Низкое пожелтение

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Высокий блеск
- Низкая усадка
- Легко полируется
- Легко колеруется

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Густая окрашенная полиэфирная мастика для ремонта, заполнения швов и склеивания мрамора, камня и агломератов.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Перед нанесением убедитесь, что материал чистый, сухой и обеспыленный. Отберите нужное количество мастики из ёмкости, добавьте 2–3 % пастообразного отвердителя, энергично перемешайте и приступайте к работе. Никогда не возвращайте мастику с отвердителем обратно в ёмкость.

Для корректировки цвета используйте колеровочные пасты для полиэфиров или оксиды металлов: добавьте нужное количество до отвердителя, затем введите катализатор для отверждения. Цвет оценивайте после отверждения. Избыток колеровочной пасты или порошковых пигментов может ухудшить итоговые свойства мастики. После использования закрывайте ёмкости.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Показатель	Значение
Вязкость при 25 °C	тиксотропная паста
Плотность при 25 °C, кг/л	1,65
Внешний вид	окрашенная паста
Соотношение мастика + отвердитель	100 + 2/3
Время гелеобразования в массе при 25 °C	3–4 мин
Время до отлипа в тонком слое при 25 °C	25–30 мин

Рекомендуемое рабочее время при 25 °С	60–80 мин
Минимальная температура реакции	0 °С
Температура эксплуатации после отверждения	от 0 до +110 °С
Срок хранения при 18–25 °С	12 месяцев

ХРАНЕНИЕ И СРОК ГОДНОСТИ

При хранении от 18 до 25 °С, вдали от источников тепла, влаги и прямого солнца, в оригинальных закрытых и не вскрывавшихся ёмкостях продукт сохраняет свойства 12 месяцев.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Мастика и отвердитель — химические продукты. Перед применением рекомендуется прочитать паспорта безопасности и указания на этикетках ёмкостей.

ПРОДУКТ ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ. Информация в этом техническом листе основана на испытаниях в лабораториях производителя и верна по имеющимся данным, однако не является гарантией: условия применения находятся вне контроля производителя. Пользователь обязан провести собственные испытания и убедиться в пригодности продукта для конкретной задачи. Производитель оставляет за собой право изменять данные без уведомления.

Перевод технического листа производителя с английского языка выполнен дистрибьютором ООО «ЕВРОСНАБ» (tenax-rus.ru).
Оригинал: TENAX_Incollaggio-Solido_rev.03_EN.pdf. При расхождениях приоритет имеет оригинал производителя.