

Proseal Nano

PROTECTION

Водо- и маслоотталкивающая защита от пятен на основе растворителя

Ревизия источника: 19/08/2025 rev 02 · Артикул производителя: 00034586 · Исходный документ: 2 стр.

TENAX SPA · VIA I° MAGGIO 226 · 37020 VOLARGNE (VR) ITALY · P. +39 045 6887593 · F. +39 045 6862456 · tenax@tenax.it · www.tenax.it

ОПИСАНИЕ

Proseal Nano – водоотталкивающий защитный продукт для мрамора, гранита, кварцевых агломератов и пористой керамики. Особенно эффективен на натуральных кварцитах с любой отделкой. Легко наносится, подходит для внутренних и наружных работ. Не меняет естественный цвет материала. Proseal Nano проникает в микропоры и связывается с материалом, обеспечивая отличный антипятенный водо- и маслоотталкивающий эффект без изменения естественной паропроницаемости.

МАТЕРИАЛЫ

Натуральный камень (в том числе кварциты), кварцевый агломерат, пористая керамика. Основа – растворитель.

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Водо- и маслоотталкивающий, антипятенный
Максимальная защита
Естественный эффект
Глубокое проникновение
Долгий срок службы
Антиграффити

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Не оставляет остатков на поверхности
Сохраняет паропроницаемость материала
Внутри и снаружи
Облегчает уборку

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Водо- и маслоотталкивающий продукт на основе растворителя с естественным эффектом. Проникает в микропоры, обеспечивая долговременную высокую защиту и барьер против грязи и пятен. Идеален для натурального камня и агломератов.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Proseal Nano наносится на чистую сухую поверхность: остатки воды и грязи могут привести к неравномерному впитыванию. Обрабатывайте поверхность, не освещённую прямым солнцем, при температуре от 10 до 30 °C. Полное впитывание продукта зависит от температуры: около 10 °C оно идёт дольше, около 30 °C – быстрее. Работайте небольшими ограниченными участками, шаг за шагом. Продукт наносится кистью, тканью или безвоздушным распылителем. Перед обработкой всей поверхности сделайте пробу на небольшом участке, чтобы оценить впитываемость и итоговый результат. Наносите до полного насыщения материала. Через несколько минут распределите продукт круговыми движениями и снимите невпитавшийся излишек чистой тканью, не допуская образования плёнки. Рекомендуется повторить нанесение примерно через 20 мин. Через 24 ч достигается полная защита материала и стойкость к пятнам. Если продукт нанесён на пол, дайте ему 24 ч перед эксплуатацией.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Показатель	Значение
Плотность при 25 °C	0,9 кг/л
Внешний вид	опалесцирующая жидкость
Цвет	бесцветный
Ориентировочная площадь с 1 л: поверхности с высокой пористостью (полированные или брашированные – так в оригинале)	30–40 м²
Ориентировочная площадь с 1 л: поверхности с низкой пористостью (плотные или полированные)	20–30 м²

ДЕКЛАРАЦИИ И СЕРТИФИКАТЫ

Не применимо (п.а.).

ХРАНИЕНИЕ И СРОК ГОДНОСТИ

Расчётный срок годности продукта – 24 мес при хранении от 5 до 30 °C. Беречь от источников тепла, влаги и прямого солнечного света. После использования закрывайте упаковку. Беречь от температур ниже 0 °C.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Proseal Nano – химический продукт. Перед применением рекомендуется прочитать паспорт безопасности и указания на упаковке.

ПРИМЕЧАНИЯ

Расход зависит от пористости материала. В таблице источника полированные поверхности (polished) приведены и среди низкопористых, и среди высокопористых – так в оригинале. Фраза «until the material is completely absorbed» буквально означает «пока материал полностью не впитается» – так в оригинале; по контексту раздела речь идёт о насыщении материала продуктом. Имя файла содержит rev.03, но на обеих страницах напечатано 19/08/2025 rev 02 – так в оригинале.

ПРОДУКТ ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ. Информация в этом техническом листе основана на испытаниях, проведённых в лабораториях производителя, и верна в соответствии с его опытом. Данные могут быть изменены без предварительного уведомления и не должны рассматриваться как юридически значимые. За проверку пригодности продукта до применения отвечает заказчик. Заказчик обязан проверить соответствие использования продукта законам, нормативным требованиям и патентам, действующим в стране применения.