Proseal FS

PROTECTION

Защитная пропитка с естественным эффектом

Ревизия исходника: в исходнике не указана · Исходный документ: 1 стр.

ОПИСАНИЕ

Защитная пропитка с естественным эффектом. Высокая проникающая способность и стойкость к погодным условиям делают её идеальной для высокой и долговременной защиты поверхностей. Продукт соответствует пределам общей миграции по DM 21/03/1973 и Регламенту ЕС 10/2011.

МАТЕРИАЛЫ

Натуральный камень, кварц. На основе растворителя. Внутри и снаружи помещений.

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Максимальная долговременная защита

Глубокое проникновение

Идеальна для кухонных столешниц

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Инструменты: кисть, ткань, губка, распылитель.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Нанесите продукт на сухую чистую поверхность.

Равномерно распределите продукт.

Во время нанесения не допускайте воздействия солнечного света.

Через несколько минут удалите избыток продукта чистой тканью.

Не ходите по обработанной поверхности в течение 4–6 ч.

Материал приобретает требуемую защиту через 24 ч.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Показатель	Значение
Плотность при 25 °C, кг/л	0,82
Стандартный цвет	Бесцветный
Внешний вид	Опалесцирующая жидкость
Ориентировочная площадь с 1 л: лавовый камень и мрамор	30–40 м²
Ориентировочная площадь с 1 л: кварц	20–30 м²

ДЕКЛАРАЦИИ И СЕРТИФИКАТЫ

Декларация безопасности контакта с пищевыми продуктами: DM 21/03/1973, Регламент ЕС 10/2011.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ОБРАБОТКИ

Ориентировочная длительность действия: внутри помещения 12–24 мес; снаружи 6–12 мес. Под этим разделом в оригинале написано «указанный расход является только ориентировочным» — так в оригинале.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Перед применением прочитайте инструкции в техническом листе и паспорте безопасности, а также указания на упаковке. После использования закрывайте ёмкость. Только для профессионального применения.

ПРИМЕЧАНИЯ

При первой обработке поверхности рекомендуется оценить результат или адгезию на образце либо на скрытом участке. Расход зависит от пористости материала. Подписи к иллюстрациям: необработанная / обработанная поверхность.