

Skudo

PROTECTION

Защитная пропитка на водной основе с естественным эффектом
Ревизия источника: в источнике не указана · Исходный документ: 2 стр.

ОПИСАНИЕ

Защитная пропитка на водной основе с естественным эффектом. Высокая защита и простота нанесения делают её идеальной для защиты столешниц и даже больших поверхностей. Продукт соответствует пределам общей миграции по DM 21/03/1973 и Регламенту ЕС 10/2011.

МАТЕРИАЛЫ

Натуральный камень, кварц, керамика. Водная основа. Внутри и снаружи помещений.

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Высокая защита
Идеальна для столешниц и больших поверхностей
Стойкость к погодным условиям

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Инструменты: кисть, ткань, губка, распылитель.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Нанесите продукт на сухую чистую поверхность.
Равномерно распределите продукт.
Во время нанесения не допускайте воздействия солнечного света.
Через несколько минут удалите избыток продукта чистой тканью.
Не ходите по обработанной поверхности в течение 4–6 ч.
Материал приобретает требуемую защиту через 24 ч.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Показатель	Значение
Плотность при 25 °C, кг/л	1
Стандартный цвет	Светло-жёлтый
Внешний вид	Прозрачная жидкость
Ориентировочная площадь с 1 л: лавовый камень и мрамор	30–40 м²
Ориентировочная площадь с 1 л: кварц	20–30 м²

ДЕКЛАРАЦИИ И СЕРТИФИКАТЫ

Декларация безопасности контакта с пищевыми продуктами: DM 21/03/1973, Регламент ЕС 10/2011.
Выделение веществ в воздух внутри помещений: класс A+ (отдельный знак на первой странице).

СРОК ДЕЙСТВИЯ ОБРАБОТКИ

Ориентировочная длительность действия: внутри помещения 9–18 мес; снаружи 3–6 мес. Под этим разделом в оригинале написано «указанный расход является только ориентировочным» — так в оригинале.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Перед применением прочитайте инструкции в техническом листе и паспорте безопасности, а также указания на упаковке. После использования закрывайте ёмкость. Только для профессионального применения.

ПРИМЕЧАНИЯ

При первой обработке поверхности рекомендуется оценить результат или адгезию на образце либо на скрытом участке. Расход зависит от пористости материала. Подписи к иллюстрациям: необработанная / обработанная поверхность. Открытие банки; смачивание ткани; нанесение продукта; удаление избытка; защитный эффект; конечный результат.