

Epoxyart Kit 4:1

BONDING

Эпоксидная система 4:1 для пропитки смолой, армирования сеткой и ремонта материалов

Ревизия исходника: в исходнике не указана · Исходный документ: 1 стр.

ОПИСАНИЕ

Быстрая эпоксидная система для пропитки каменных материалов смолой и армирования сеткой. Особенно подходит, когда нужен естественный эффект без изменения цвета материала. Формула сочетает высокую скорость реакции со слабым пожелтением со временем.

МАТЕРИАЛЫ

Натуральный камень.

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Средняя вязкость

Средняя твёрдость

Превосходная реакционная способность при низкой температуре

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Отвесьте необходимое количество ПО МАССЕ из двух ёмкостей.

Соблюдайте соотношение Epoxyart A и Epoxyart B, указанное в TDS.

При смешивании используйте чистые весы и инструменты.

При необходимости добавляйте жидкие красители или пигменты до смешивания с компонентом B.

Материал, на который наносят продукт, должен быть чистым и сухим.

Для очистки инструментов от смолы используйте нежирные растворители, например ацетон или бутилацетат.

Используйте необходимые средства индивидуальной защиты.

Внимательно прочитайте технический лист и паспорт безопасности.

Для правильного хранения закрывайте ёмкости их оригинальными крышками.

Избегайте длительного контакта с воздухом.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Показатель	Значение
Вязкость при 25 °C, мПа·с (cps в оригинале)	1400–1600
Стандартный цвет	Не более 1 по Гарднеру
Внешний вид	Прозрачная матовая жидкость
Время гелеобразования в массе при 25 °C	7–8 мин
Время до обработки при 25 °C	6–8 ч
Соотношение смешивания	4:1
Стойкость к солнечному свету	Превосходная

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Перед применением прочитайте инструкции в техническом листе и паспорте безопасности, а также указания на упаковке. После использования закрывайте ёмкость. Только для профессионального применения.

ПРИМЕЧАНИЯ

При первой обработке поверхности рекомендуется оценить результат или адгезию на образце либо на скрытом участке.