

Fixtop A+B

BONDING

Густая эпоксидная мастика

Ревизия источника: в источнике не указана · Исходный документ: 2 стр.

ОПИСАНИЕ

Особо прочная густая мастика быстрого отверждения, мягкая и легко наносимая. Сила сцепления и высокая механическая прочность делают её идеальной для безопасного и долговечного склеивания и послойного соединения. Подходит также для склеивания разных материалов.

МАТЕРИАЛЫ

Натуральный камень, кварц, керамика. Внутри и снаружи помещений.

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Особо прочное и быстрое склеивание

Идеальна для послойного соединения и склеивания разных материалов

Мягкая и легко наносится

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Извлеките из ёмкости необходимое количество продукта и взвесьте его.

Соблюдайте соотношение компонентов А и В, указанное в TDS.

Для смешивания используйте чистые инструменты.

При необходимости добавляйте жидкие красители или пигменты до смешивания с отвердителем.

Материал, на который наносят продукт, должен быть чистым и сухим.

Для очистки инструментов от мастики используйте нежирные растворители, например ацетон или бутилацетат. Используйте необходимые средства индивидуальной защиты.

Внимательно прочитайте технический лист и паспорт безопасности.

Для правильного хранения закрывайте ёмкости их оригинальными крышками.

Избегайте длительного контакта с воздухом.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Показатель	Значение
Плотность при 25 °C, г/см ³	1,4 / 1,4
Стандартный цвет	Цветной
Внешний вид	Белая паста
Ориентировочный расход: заполнение швов	20–30 погонных метров
Ориентировочный расход: склеивание	30–40 м ²
Прочность сцепления, МПа	Мрамор 14
Время гелеобразования в массе при 25 °C	30–40 мин
Время до обработки при 25 °C	24 ч
Особая прозрачность	Нет
Стойкость к солнечному свету	Средняя
Мокрый эффект	Средний
Наносимость	Превосходная
Сцепление с влажной поверхностью	Нет

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Перед применением прочитайте инструкции в техническом листе и паспорте безопасности, а также указания на упаковке. После использования закрывайте ёмкость. Только для профессионального применения.

ПРИМЕЧАНИЯ

При первой обработке поверхности рекомендуется оценить результат или адгезию на образце либо на скрытом участке. В исходнике под ориентировочным расходом написано «указанная длительность является только приблизительной» — так в оригинале. Подписи к иллюстрациям: компонент А; компонент В; смешивание; удержание на вертикали после смешивания; вид смешанного продукта; вид отвердевшего продукта.