

Liquido colorato

BONDING

Цветная жидкая полиэфирная мастика

Ревизия источника: в источнике не указана · Исходный документ: 2 стр.

ОПИСАНИЕ

Цветная жидкая мастика с высоким сцеплением. Реакционная способность даже при низкой температуре, быстрое отверждение и лёгкое проникновение делают её идеальной для устранения дефектов, заполнения и склеивания, в том числе при низких температурах.

МАТЕРИАЛЫ

Натуральный камень, кварц. Внутри помещений.

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Прочное и быстрое склеивание

Реакционная способность даже при низкой температуре

Легко проникает в дефекты

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Извлеките из ёмкости необходимое количество продукта и взвесьте его.

Соблюдайте соотношение продукта и его отвердителя, указанное в TDS.

Для смешивания используйте чистые инструменты.

При необходимости добавляйте жидкие красители или пигменты до смешивания с отвердителем.

Материал, на который наносят продукт, должен быть чистым и сухим.

Для очистки инструментов от мастики используйте нежирные растворители, например ацетон или бутилацетат. Используйте необходимые средства индивидуальной защиты.

Внимательно прочитайте технический лист и паспорт безопасности.

Для правильного хранения закрывайте ёмкости их оригинальными крышками.

Избегайте длительного контакта с воздухом.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Показатель	Значение
Плотность при 25 °C, г/см ³	1,1
Стандартный цвет	Цветной
Внешний вид	Цветная жидкость
Ориентировочный расход: заполнение швов	23–30 погонных метров
Прочность сцепления, МПа	Мрамор 5,5
Время гелеобразования в массе при 25 °C	3–4 мин
Время до обработки при 25 °C	60–80 мин
Особая прозрачность	Нет
Стойкость к солнечному свету	Средняя
Мокрый эффект	Превосходный
Наносимость	Н/п (н.а. в оригинале)
Сцепление с влажной поверхностью	Нет

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Перед применением прочитайте инструкции в техническом листе и паспорте безопасности, а также указания на упаковке. После использования закрывайте ёмкость. Только для профессионального применения.

ПРИМЕЧАНИЯ

При первой обработке поверхности рекомендуется оценить результат или адгезию на образце либо на скрытом участке. В исходнике под ориентировочным расходом написано «указанная длительность является только приблизительной» — так в оригинале. Подписи к иллюстрациям: открытие банки; отбор продукта шпателем; добавление отвердителя; смешивание; вид смешанного продукта; вид отвердевшего продукта.