

# Solido

## BONDING

Цветная густая полиэфирная мастика

Ревизия источника: в источнике не указана · Исходный документ: 2 стр.

## ОПИСАНИЕ

Прочная цветная мастика со слабым пожелтением. Мягкая и легко наносимая, идеально подходит для видимого склеивания, послойного соединения и ремонта.

## МАТЕРИАЛЫ

Натуральный камень, кварц. Внутри помещений.

## ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Прочное склеивание

Мягкая и легко наносится

Слабое пожелтение

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Извлеките из ёмкости необходимое количество продукта и взвесьте его.

Соблюдайте соотношение продукта и его отвердителя, указанное в TDS.

Для смешивания используйте чистые инструменты.

При необходимости добавляйте жидкие красители или пигменты до смешивания с отвердителем.

Материал, на который наносят продукт, должен быть чистым и сухим.

Для очистки инструментов от мастики используйте нежирные растворители, например ацетон или бутилацетат. Используйте необходимые средства индивидуальной защиты.

Внимательно прочитайте технический лист и паспорт безопасности.

Для правильного хранения закрывайте ёмкости их оригинальными крышками.

Избегайте длительного контакта с воздухом.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

| Показатель                              | Значение              |
|-----------------------------------------|-----------------------|
| Плотность при 25 °C, г/см <sup>3</sup>  | 1,65                  |
| Стандартный цвет                        | Цветной               |
| Внешний вид                             | Цветная паста         |
| Ориентировочный расход: заполнение швов | 20–30 погонных метров |
| Ориентировочный расход: склеивание      | 30–40 м <sup>2</sup>  |
| Прочность сцепления, МПа                | Мрамор 4,0            |
| Время гелеобразования в массе при 25 °C | 3–4 мин               |
| Время до обработки при 25 °C            | 60–80 мин             |
| Особая прозрачность                     | Нет                   |
| Стойкость к солнечному свету            | Низкая                |
| Мокрый эффект                           | Превосходный          |
| Наносимость                             | Превосходная          |
| Сцепление с влажной поверхностью        | Нет                   |

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Перед применением прочитайте инструкции в техническом листе и паспорте безопасности, а также указания на упаковке. После использования закрывайте ёмкость. Только для профессионального применения.

## ПРИМЕЧАНИЯ

При первой обработке поверхности рекомендуется оценить результат или адгезию на образце либо на скрытом участке. В исходнике под ориентировочным расходом написано «указанная длительность является только приблизительной» — так в оригинале. Подписи к иллюстрациям: открытие банки; отбор продукта шпателем; добавление отвердителя; удержание на вертикали после смешивания; вид смешанного продукта; вид отвердевшего продукта.