Strong Edge 45 A+B

BONDING

Прозрачная густая эпоксидная мастика

Ревизия исходника: в исходнике не указана · Исходный документ: 2 стр.

ОПИСАНИЕ

Прозрачная густая эпоксидная мастика с высокими показателями сцепления и скорости отверждения. Специальное решение для быстрого видимого склеивания; особенно подходит для соединений под углом 45°.

МАТЕРИАЛЫ

Натуральный камень, кварц, керамика. Внутри и снаружи помещений.

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Особо прочное и быстрое склеивание

Идеальна для видимых соединений и склеивания под 45°

Слабое пожелтение

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Извлеките из ёмкости необходимое количество продукта и взвесьте его.

Соблюдайте соотношение компонентов A и B, указанное в TDS.

Для смешивания используйте чистые инструменты.

При необходимости добавляйте жидкие красители или пигменты до смешивания с отвердителем.

Материал, на который наносят продукт, должен быть чистым и сухим.

Для очистки инструментов от мастики используйте нежирные растворители, например ацетон или бутилацетат. Используйте необходимые средства индивидуальной защиты.

Внимательно прочитайте технический лист и паспорт безопасности.

Для правильного хранения закрывайте ёмкости их оригинальными крышками.

Избегайте длительного контакта с воздухом.

Перевод с английского, оригинал:
https://www.tenax.it/wp-content/uploads/2023/06/Tenax-product-sheet-Bonding-ENG_Strong-Edge-45-AB.pdf

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Показатель	Значение
Плотность при 25 °C, г/см³	1,1 / 1,0
Стандартный цвет	Прозрачный
Внешний вид	Прозрачная паста
Ориентировочный расход: заполнение швов	20–30 погонных метров
Ориентировочный расход: склеивание	30–40 м²
Прочность сцепления, МПа	Мрамор 13
Время гелеобразования в массе при 25 °C	8–13 мин
Время до обработки при 25 °C	24 ч
Особая прозрачность	Нет
Стойкость к солнечному свету	Превосходная
Мокрый эффект	Средний
Наносимость	Хорошая
Сцепление с влажной поверхностью	Нет

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Перед применением прочитайте инструкции в техническом листе и паспорте безопасности, а также указания на упаковке. После использования закрывайте ёмкость. Только для профессионального применения.

ПРИМЕЧАНИЯ

При первой обработке поверхности рекомендуется оценить результат или адгезию на образце либо на скрытом участке. В исходнике под ориентировочным расходом написано «указанная длительность является только приблизительной» — так в оригинале. Подписи к иллюстрациям: компонент A; компонент B; смешивание; удержание на вертикали после смешивания; вид смешанного продукта; вид отвердевшего продукта.