

Thassos W

BONDING

Цветная густая полиэфирная мастика

Ревизия исходника: Дата и ревизия не указаны · Исходный документ: 2 стр.

ОПИСАНИЕ

Прочная белая полупрозрачная полиэфирная мастика. Высокая устойчивость цвета к солнечному свету и её цвет делают продукт подходящим для укладки и заполнения швов на белых материалах. Длительное рабочее время позволяет работать и на больших поверхностях.

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Прочное склеивание

Подходит для белых материалов

Высокая стойкость к солнечному свету

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Отберите из ёмкости нужное количество продукта и взвесьте его. Соблюдайте пропорцию продукта и отвердителя, указанную в TDS. Для смешивания используйте чистый инструмент. При необходимости добавьте жидкие красители или пигменты до смешивания с отвердителем. Убедитесь, что поверхность чистая и сухая. Для очистки инструмента от мастики применяйте нежирные растворители, например ацетон или бутилацетат. Используйте необходимые средства индивидуальной защиты. Внимательно прочитайте технический лист и паспорт безопасности. Для правильного хранения закрывайте ёмкости оригинальными крышками. Избегайте длительного контакта с воздухом.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Показатель	Значение
Плотность при 25 °C, г/см ³	1,1
Стандартный цвет	Цветной
Внешний вид	Белая паста
Ориентировочный расход при заполнении швов	20–30 пог. м
Ориентировочный расход при склеивании	30–40 м ²
Прочность сцепления с мрамором, МПа	7,7
Время гелеобразования в массе при 25 °C	10–12 мин
Время до обработки при 25 °C	2 ч
Сверхпрозрачность	Нет
Стойкость к солнечному свету	Средняя
Эффект мокрого камня	Отличный
Распределяемость	Отличная
Адгезия к влажной поверхности	Нет

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Перед использованием прочитайте инструкции в паспорте безопасности и примечания на упаковке. Закройте ёмкость после использования. Только для профессионального применения.

ПРИМЕЧАНИЯ

При первой обработке рекомендуется оценить действие или адгезию на образце либо скрытом участке. Указанная продолжительность приблизительна. Подписи к фотографиям: Открытие банки, Добавление отвердителя, Внешний вид смеси, Внешний вид отверждённого продукта, Нанесение шпателем, Сохранение положения на вертикали после смешивания.