

Titanium Solido

BONDING

Густой винилэфирный клей

Ревизия исходника: в исходнике не указана · Исходный документ: 2 стр.

ОПИСАНИЕ

Густой клей, доступный в цветном и прозрачном исполнении, особо прочный и быстро отверждающийся, со слабым пожелтением и отличной стабильностью цвета. Подходит для разных материалов, мягкий и легко наносимый; идеален для видимого склеивания и послойного соединения.

МАТЕРИАЛЫ

Натуральный камень, кварц, керамика. Внутри помещений.

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Особо прочное и быстрое склеивание

Слабое пожелтение

Идеален для видимых клеевых соединений

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Извлеките из ёмкости необходимое количество продукта и взвесьте его.

Соблюдайте соотношение продукта и его отвердителя, указанное в TDS.

Для смешивания используйте чистые инструменты.

При необходимости добавляйте жидкие красители или пигменты до смешивания с отвердителем.

Материал, на который наносят продукт, должен быть чистым и сухим.

Для очистки инструментов от мастики используйте нежирные растворители, например ацетон или бутилацетат. Используйте необходимые средства индивидуальной защиты.

Внимательно прочитайте технический лист и паспорт безопасности.

Для правильного хранения закрывайте ёмкости их оригинальными крышками.

Избегайте длительного контакта с воздухом.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Показатель	Значение
Плотность при 25°, г/см³ (так в оригинале)	1,05
Стандартный цвет	Прозрачный
Внешний вид	Цветная или прозрачная паста
Ориентировочный расход: заполнение швов	20–30 погонных метров
Ориентировочный расход: склеивание	30–40 м²
Прочность сцепления, МПа	Керамика 10,0
Время гелеобразования в массе при 25 °С	4–5 мин
Время до обработки при 25 °С	40–60 мин
Особая прозрачность	Да
Стойкость к солнечному свету	Превосходная
Мокрый эффект	Превосходный
Наносимость	Отличная
Сцепление с влажной поверхностью	Нет

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Перед применением прочитайте инструкции в техническом листе и паспорте безопасности, а также указания на упаковке. После использования закрывайте ёмкость. Только для профессионального применения.

ПРИМЕЧАНИЯ

При первой обработке поверхности рекомендуется оценить результат или адгезию на образце либо на скрытом участке. В исходнике под ориентировочным расходом написано «указанная длительность является только приблизительной» — так в оригинале. Подписи к иллюстрациям: открытие банки; отбор продукта шпателем; добавление отвердителя; удержание на вертикали после смешивания; вид смешанного продукта; вид отвердевшего продукта.