

# Eliox A+B

## BONDING

Густая эпоксидная мастика

Ревизия источника: в источнике не указана · Исходный документ: 2 стр.

## ОПИСАНИЕ

Особо прочный и особо прозрачный густой клей, характеризующийся полным отсутствием пожелтения со временем на солнце. Полностью незаметен, легко полируется и пригоден для экстремальных температур; идеален для любых видимых клеевых соединений.

## МАТЕРИАЛЫ

Натуральный камень, кварц, керамика. Внутри и снаружи помещений.

## ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Особо прочное склеивание

Особая прозрачность

Идеален для видимых клеевых соединений

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Извлеките из ёмкости необходимое количество продукта и взвесьте его.

Соблюдайте соотношение компонентов А и В, указанное в TDS.

Для смешивания используйте чистые инструменты.

При необходимости добавляйте жидкие красители или пигменты до смешивания с отвердителем.

Материал, на который наносят продукт, должен быть чистым и сухим.

Для очистки инструментов от мастики используйте нежирные растворители, например ацетон или бутилацетат. Используйте необходимые средства индивидуальной защиты.

Внимательно прочитайте технический лист и паспорт безопасности.

Для правильного хранения закрывайте ёмкости их оригинальными крышками.

Избегайте длительного контакта с воздухом.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

| Показатель                              | Значение              |
|-----------------------------------------|-----------------------|
| Плотность при 25 °C, г/см <sup>3</sup>  | 1,2 / 1,1             |
| Стандартный цвет                        | Прозрачный            |
| Внешний вид                             | Особо прозрачный      |
| Ориентировочный расход: заполнение швов | 20–30 погонных метров |
| Ориентировочный расход: склеивание      | 30–40 м <sup>2</sup>  |
| Прочность сцепления, МПа                | Керамика 17           |
| Время гелеобразования в массе при 25 °C | 10–15 мин             |
| Время до обработки при 25 °C            | 24 ч                  |
| Особая прозрачность                     | Да                    |
| Стойкость к солнечному свету            | Отличная              |
| Мокрый эффект                           | Слабый                |
| Наносимость                             | Отличная              |
| Сцепление с влажной поверхностью        | Нет                   |

## ДЕКЛАРАЦИИ И СЕРТИФИКАТЫ

Декларация безопасности контакта с пищевыми продуктами: DM 21/03/1973, Регламент ЕС 10/2011 (графический значок источника).

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Перед применением прочитайте инструкции в техническом листе и паспорте безопасности, а также указания на упаковке. После использования закрывайте ёмкость. Только для профессионального применения.

## ПРИМЕЧАНИЯ

При первой обработке поверхности рекомендуется оценить результат или адгезию на образце либо на скрытом участке. В исходнике под ориентировочным расходом написано «указанная длительность является только приблизительной» — так в оригинале. Подписи к иллюстрациям: компонент А; компонент В; смешивание; удержание на вертикали после смешивания; вид смешанного продукта; вид отвердевшего продукта.